



## КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

Полуматовая

Превосходная стойкость к мытью с применением бытовых моющих средств

Препятствует возникновению плесени

<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	
<b>ТИП:</b>	Акриловая полуматовая краска, модифицированная полиуретанами и антисептическими добавками, предотвращающими биологическое поражение (плесень) окрашенной поверхности.
<b>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:</b>	Бетонные, оштукатуренные, зашпатлеванные поверхности, гипсокартон, ДВП, ДСП, ЦСП, обои (предназначенные под окраску), ранее окрашенные и загрунтованные внутренние металлические поверхности.
<b>ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ:</b>	Потолки и стены внутри жилых и общественных зданий и сооружений (в том числе лечебно-профилактических учреждений и учреждений общественного питания) подвергающихся влажной очистке с применением бытовых моющих средств. Для помещений с нормальной и высокой влажностью.
<b>СТЕПЕНЬ БЛЕСКА:</b>	Полуматовый, 20% (ISO 2813)
<b>РАСХОД ПРИ НАНЕСЕНИИ В ОДИН СЛОЙ:</b>	8-10м <sup>2</sup> /л - ранее окрашенные, загрунтованные поверхности; 6-8 м <sup>2</sup> /л - оштукатуренные, гипсокартонные, прочие пористые поверхности. Расход краски зависит от шероховатости и пористости поверхности, а также от способа нанесения.
<b>СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:</b>	Кисть, валик, краскораспылитель
<b>ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:</b>	Время высыхания при t 20°C и относительной влажности до 65%: от пыли - 0,5 часа, для нанесения второго слоя - 2 часа.
<b>РАЗБАВИТЕЛЬ И ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:</b>	Вода
<b>ТОНИРОВАНИЕ:</b>	Краска используется белой (база А), тонируется в светлые тона (база А), в темные тона (база С) согласно цветовым каталогам Symphony, Monicolor Nova, RAL, NCS, другим цветовым каталогам. Рекомендуется использовать пробник краски. Тонированная краска возврату или обмену не подлежит.
<b>ПЛОТНОСТЬ:</b>	База А – 1,32 кг/л, база С – около 1,18 кг/л (в зависимости от цвета)
<b>СТОЙКОСТЬ К МЫТЬЮ И ИСТИРАНИЮ:</b>	После высыхания до степени не менее 5 по ГОСТ 19007, выдерживает влажную очистку с применением бытовых моющих средств (до 50000 циклов прохода щеткой по DIN 53778) и кратковременное воздействие слабых растворителей (white spirit). Время высыхания при нормальной влажности до степени не менее 5 по ГОСТ 19007, позволяющее производить очистку с применением бытовых моющих средств один месяц.
<b>ОХРАНА ТРУДА:</b>	При проведении малярных работ следует руководствоваться

	<p>требованиями безопасности, установленными ГОСТ 12.3.005 «ССБТ. Работы окрасочные. Общие требования безопасности».</p> <p>При попадании краски в органы дыхания, пищеварения следует незамедлительно обратиться к врачу. При попадании краски в глаза промыть глаза большим количеством воды и обратиться к врачу.</p>
<b>ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:</b>	<p>Краску не выливать в канализацию, водоёмы или почву. Мероприятия по охране окружающей среды проводить по ГОСТ Р 58577 «Правила установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ проектируемыми и действующими хозяйствующими субъектами и методы определения этих нормативов».</p>
<b>ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:</b>	<p>БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА! Допускается хранение и транспортировка при температуре не ниже +5°C.</p>
<b>ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ:</b>	<p>24 месяца с даты производства при условии сохранения герметичности тары производителя и соблюдения условий по транспортированию и хранению. Дата производства и срок хранения указаны на упаковке.</p>

#### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

<b>ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:</b>	<p><b>Неокрашенные поверхности</b> очистить от пыли и грязи. Пористые, зашпаклёванные поверхности грунтовать акриловым грунтом ЭКОFIX Праймер. Металлические поверхности грунтовать грунтом для металлических поверхностей. Использование грунта позволяет сократить расход краски, улучшить сцепление между основанием и краской.</p> <p><b>Ранее окрашенные поверхности</b> очистить щелочным водным раствором, промыть чистой водой, дать высохнуть. Удалить отслаивающуюся краску, поверхность вымыть с применением чистящего средства, промыть водой. Твёрдые, глянцевые поверхности отшлифовать до матовых, удалить пыль, промыть чистой водой.</p>
<b>ПОДГОТОВКА КРАСКИ:</b>	<p>Перед применением тщательно перемешать краску, при необходимости допускается разбавление водой до 10% по объёму.</p>
<b>УСЛОВИЯ ОКРАСКИ:</b>	<p>Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой, температура воздуха от +5°C до +25°C, относительная влажность воздуха до 80%. Избегать при окраске высокой температуры и сквозняков.</p>
<b>УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЬЮ:</b>	<p>Очистку окрашенной поверхности рекомендуется проводить не ранее, чем через 1 месяц после окраски. Для очистки поверхностей использовать губку или тряпку, смоченную водой или раствором нейтрального (pH 6-8) чистящего средства. Для очистки сильно загрязнённых поверхностей использовать губку или тряпку, смоченную раствором слабого щелочного (pH 8-10) чистящего средства. После очистки сполоснуть поверхность чистой водой. После окраски нельзя подвергать поверхность сильным нагрузкам, поскольку окончательная стойкость к истиранию достигается окрашенной поверхностью в нормальных условиях приблизительно спустя 1 месяц после окраски. Если поверхность нуждается в очистке раньше этого срока - провести осторожную очистку поверхности смоченной водой губкой или тряпкой.</p>