



## АКРИЛОВЫЙ УПРОЧНЯЮЩИЙ ГРУНТ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ

Обладает антисептическими свойствами

Для наружных и внутренних работ

<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	
<b>ТИП:</b>	Акриловый упрочняющий бесцветный грунт глубокого проникновения
<b>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:</b>	Неокрашенные оштукатуренные, зашпатлеванные, бетонные, гипсокартонные, деревянные, гипсоволокнистые поверхности, ДВП и ДСП
<b>ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ:</b>	Потолки и стены внутри офисных комплексов, торговых залах, в комнатах бытового и складского назначения, детских, лечебно-профилактических и медицинских учреждениях. Фасады жилых, производственных и общественных зданий
<b>РАСХОД ПРИ НАНЕСЕНИИ В ОДИН СЛОЙ:</b>	Для зашпатлеванных поверхностей – 6-8 м <sup>2</sup> /л Для оштукатуренных и других пористых поверхностей – 4-6 м <sup>2</sup> /л Расход состава зависит от шероховатости и пористости поверхности, а также от способа нанесения
<b>СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:</b>	Кисть, валик, краскораспылитель
<b>ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:</b>	От пыли – 0,5 часа, для повторного нанесения – 4-6 часов (при 23°С и относительной влажности воздуха 50%)
<b>РАЗБАВИТЕЛЬ И ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:</b>	Вода
<b>ПЛОТНОСТЬ:</b>	1,01 кг/л
<b>ОХРАНА ТРУДА:</b>	При проведении малярных работ следует руководствоваться требованиями безопасности, установленными ГОСТ 12.3.005 «ССБТ. Работы окрасочные. Общие требования безопасности». При попадании краски в органы дыхания, пищеварения следует незамедлительно обратиться к врачу. При попадании краски в глаза промыть глаза большим количеством воды и обратиться к врачу.
<b>ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:</b>	Краску не выливать в канализацию, водоёмы или почву. Мероприятия по охране окружающей среды проводить по ГОСТ Р 58577 «Правила установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ проектируемыми и действующими хозяйствующими субъектами и методы определения этих нормативов».
<b>ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:</b>	БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА! Допускается хранение и транспортировка при температуре не ниже +5°С.



<b>ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ:</b>	24 месяца с даты производства при условии сохранения герметичности тары производителя и соблюдения условий по транспортированию и хранению. Дата производства и срок хранения указаны на упаковке.
-----------------------------------	--

<b>РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ</b>	
<b>ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:</b>	Окрашиваемая поверхность должна быть прочной и сухой. В процессе работы температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C и на 3°C выше точки росы. Относительная влажность воздуха не более 80%.
<b>ПОДГОТОВКА СОСТАВА:</b>	Перед применением тщательно перемешать грунтовочный состав. Поставляется готовым к применению, не требует разбавления.